

深圳华通威国际检验有限公司

政府采购项目抽检报告

报告编号: ZFGJ17110070

项目名称: 深圳市公安局收容教育所拘押人员被服一批采购

项目编号: SZCG2017156734

采购单位: 深圳市公安局收容教育所

供应商: 深圳市奔霓诗服装有限公司

委托机构: 深圳市政府采购中心

检验机构: 深圳华通威国际检验有限公司

主检: 陈松

审核: 杜志臣

签发: 汉乃

签发日期: 2017 年 11 月 22 日



政府采购项目抽检报告

报告编号: ZFCJ17110070

第 1 页共 6 页

项目名称	深圳市公安局收容教育所拘押人员被服一批采购		
项目编号	SZCG2017156734	合同编号	SZHT (2017) 019772
采购单位	深圳市公安局收容教育所		
履约供应商	深圳市奔霓诗服装有限公司		
第三评审方	深圳华通威国际检验有限公司		
抽检委托单位	深圳市政府采购中心		
现场抽检地点	深圳市公安局收容教育所 (会议室)		
现场抽检日期	2017-11-15	环境条件	25℃
现场抽检依据	<input checked="" type="checkbox"/> 招标文件 (采购需求) <input checked="" type="checkbox"/> 投标文件 <input checked="" type="checkbox"/> 合同 <input checked="" type="checkbox"/> 标准 (标准号: <u>见下抽检单</u>) <input type="checkbox"/> 其它_____		
现场抽检 结果汇总	<p>(1) 现场检测结果 (占比权重 70 分): 经确认, 该项目已通过甲方验收。 本次现场抽检 3 个品种发现以下问题与招投标文件要求不一致: 一、现场检测夏装上衣为“V 领”, 与招投标文件要求“圆领”条款不符; 二、现场检测夏装底边“缝线不平服”与标准要求不符; 三、现场检测春秋装底边“缝线不平服”与标准要求不符; 根据现场抽检评价, 结合本项目抽检方案, 现场抽检评价得分为 <u>55</u> 分。</p> <p>(2) 实验室抽样检测结果 (占比权重 30 分): 结合现场抽检方案所述检测依据及方法进行实验室项目的抽检和检测, 最终检测数据和结果见检测报告。 根据实验室抽检评价, 结合本项目抽检方案, 实验室抽检评价得分为 <u>30</u> 分。</p> <p>(3) 项目履约抽检评价以现场抽检结果和实验室抽样检测结果两者综合得分为最终得分, 并依此作相应等级评价。</p> <p>根据现场与实验室抽检评价, 结合本项目抽检方案, 抽检评价总分为 <u>85</u> 分, 抽检结果评价等级为<u>良</u>。</p> <p style="text-align: right;">具体检测数据详见政府采购项目抽检单。</p> <p style="text-align: right;">检验机构代表签字: </p>		

政府采购项目抽检报告

报告编号: ZFCJ17110070

第 2 页 共 6 页

(1) 商务条款要求

序号	检查项目	商务要求	结果	评价
1	交货时间	签订合同后 30 天(日历日)内完成交货。	符合要求	符合
2	规格、数量	见合同中“服装明细”	符合要求	符合
3	文件及资质	货物具备产品合格证	符合要求	符合

(2) 技术规格要求

法规要求 (实验室抽检)					
一、夏装					
序号	检验项目	方法标准	标准要求	结果	评价
1	甲醛含量 (mg/kg)	GB/T2912.1-2009	75 mg/kg	未检出	符合
2	PH 值	GB/T7573-2009	4.0-8.5	6.6	符合
3	可分解芳香胺染料	GB/T17592-2011	禁用 (限量值≤ 20mg/kg)	未检出	符合
4	异味	GB18401	无	无异味	符合
5	耐水色牢度 耐酸色牢度 耐汗渍色牢度 耐干摩擦色牢度	GB/T5713-2013 GB/T3922-2013 GB/T3920-2008	耐水色牢度≥3级 耐酸色牢度≥3级 耐碱色牢度≥3级 耐干摩擦色牢度≥3级	4-5	符合
6	面料	FZ/T01057.1~ 4-2007 SN/T0464-2013 GB/T2910.2-2009	招标要求: 54%棉±5% 40%聚 酯纤维±5% 6%氨 纶±3%	棉: 53.5% 聚酯纤维: 41.0% 氨纶: 5.5%	符合
7	纱线线密度 (纱支)	GB/T 29256.5-2012	招标要求: 30s±10s	32.5s	符合
8	克重	GB/T4669-2008	258±5g/m ²	258 g/m ²	符合
二、春秋装					
序号	检验项目	方法标准	标准要求	结果	评价
1	甲醛含量 (mg/kg)	GB/T2912.1-2009	75 mg/kg	未检出	符合
2	PH 值	GB/T7573-2009	4.0-8.5	6.0	符合
3	可分解芳香胺染料	GB/T17592-2011	禁用 (限量值≤ 20mg/kg)	未检出	符合
4	异味	GB 18401-2010	无	无异味	符合
5	耐水色牢度 耐酸色牢度	GB/T5713-2013 GB/T3922-2013	耐水色牢度≥3级 耐酸色牢度≥3级	4-5	符合

...抽检

政府采购项目抽检报告

报告编号: ZFCJ17110070

第 3 页 共 6 页

	耐汗渍色牢度 耐干摩擦色牢度	GB/T3920-2008	耐碱色牢度≥3级 耐干摩擦色牢度≥3级		
6	面料	FZ/T01057.1~4-2007 SN/T0464-2013 GB/T2910.2-2009	招标要求: 54%棉±5% 40%聚酯纤维±5% 6%氨纶±3%	棉: 56.0% 聚酯纤维: 40.0% 氨纶: 4.0%	符合
7	纱线线密度 (纱支)	GB/T 29256.5-2012	招标要求: 30s±10s	32.6s	符合
8	克重	GB/T4669-2008	258±5g/m ²	255g/m ²	符合

三、冬装 (棉袄)

序号	检验项目	方法标准	标准要求	结果	评价
1	甲醛含量 (mg/kg)	GB/T2912.1-2009	300mg/kg	未检出	符合
2	PH 值	GB/T7573-2009	4.0-9.0	6.5	符合
3	可分解芳香胺染料	GB/T17592-2011	禁用 (限量值≤20mg/kg)	未检出	符合
4	异味	GB 18401-2010	无	无异味	符合
5	耐水色牢度 耐酸色牢度 耐汗渍色牢度 耐干摩擦色牢	GB/T5713-2013 GB/T3922-2013 GB/T3920-2008	耐水色牢度≥3级 耐酸色牢度≥3级 耐碱色牢度≥3级 耐干摩擦色牢度≥3级	4-5	符合
6	面料	FZ/T01057.1~4-2007 GB/T2910.11-2009	招标要求: 58%棉±5% 42%聚酯纤维±5%	棉: 59.0% 聚酯纤维: 41.0%	符合
7	纱线线密度 (纱支)	GB/T 29256.5-2012	招标要求: 22s*15s±3s	经向 21.4s 纬向 17.4s	符合
8	克重	GB/T4669-2008	235±5g/m ²	236g/m ²	符合

招标技术规格要求

一、夏装

序号	检验项目	方法标准	标准要求	结果	评价
1	外观瑕点	FZ/T 81007-2012	3.8 规定	底边“缝线不平服”	不符合
2	缝线	FZ/T 81007-2012	3.3.3.2 规定	符合要求	符合
3	款式要求	招标要求	上衣为圆领, 短袖T恤, 短裤为腰部松紧略宽松型。	V 领	不符合
4	其他	招标要求	所有被服均不得有	符合要求	符合

国际
验专

政府采购项目抽检报告

报告编号: ZFCJ17110070

第 4 页 共 6 页

			金属或较长的带子(绳子), 确保安全。		
二、春秋装					
序号	检验项目	方法标准	标准要求	结果	评价
1	外观瑕点	GB/T 2662-2008	3.7 规定	底边“缝线不平整”	不符合
2	缝线	GB/T 2662-2008	3.3.4.2 规定	符合要求	符合
3	款式要求	招标要求	上衣为圆领, 长袖T恤, 长裤为腰头松紧略宽松型。	符合要求	符合
4	其他	招标要求	所有被服均不得有金属或较长的带子(绳子), 确保安全。	符合要求	符合
三、冬装(棉袄)					
序号	检验项目	方法标准	标准要求	结果	评价
1	外观瑕点	GB/T 2662-2008	3.7 规定	符合要求	符合
2	缝线	GB/T 2662-2008	3.3.4.2 规定	符合要求	符合
3	款式要求	招标要求	中褙式	符合要求	符合
4	其他	招标要求	所有被服均不得有金属或较长的带子(绳子), 确保安全。	符合要求	符合

一
用


政府采购项目抽检报告

报告编号: ZFCJ17110070


第 5 页 共 6 页

附录: 检测图片

照片 1: 夏装



照片 2: 春秋装




有限公司

政府采购项目抽检报告

报告编号: ZFCJ17110070

第 6 页 共 6 页

照片 3: 冬装(棉
袄)



11