

# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT194018006

第 1 页 共 38 页

项目名称	经济学院等部门实训服采购		
项目编号	SZCG2018161147	合同编号	SZHT (2018) 022586
采购人	深圳职业技术学院		
履约供应商	深圳市古根服饰有限公司		
抽检机构	深圳市计量质量检测研究院		
政府集中采购机构	深圳市政府采购中心		



签发人: 叶颖辉

审核: 林月娟

主检: 李志翊

签发日期: 2019年04月01日

# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT194018006

第 2 页 共 38 页


## 一、抽检总结

项目名称	经济学院等部门实训服采购		
项目编号	SZCG2018161147	合同编号	SZHT (2018) 022586
采购人	深圳职业技术学院		
履约供应商	深圳市古根服饰有限公司		
抽检机构	深圳市计量质量检测研究院		
政府集中采购机构	深圳市政府采购中心		
现场抽检地点	深圳职业技术学院东校区 109 会议室	实验室检测抽样	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
现场抽检日期	2019-3-26	环境条件	-----
抽检依据	<input type="checkbox"/> 国家、行业及地方的法律法规、政府规章 _____ <input checked="" type="checkbox"/> 标准和技术标准文件 GB 18401-2010、FZ/T81007-2012、FZ/T73020-2012、FZ/T73018-2012、FZ/T82002-2016、SZDB/Z 319—2018《政府采购项目合同履约抽检及评价规范》 <input checked="" type="checkbox"/> 采购文件 <input type="checkbox"/> 其它		
现场抽检结论	<p>(1) 现场抽检结果:</p> <p>经现场核查甲方所提供的签收单, 乙方已按合同规定日期交付全部货品。现场对已交付的学生实训服冬装(经济)、长袖 T 恤衫(管理学院)、高分子冬装服(化生学院)、高分子夏装服(化生学院)、园林实训服(化生学院)、实训服(医护学院)短袖医生服男装、实训服(医护学院)女护士冬服、实训服(医护学院)女护士冬裤、实训服(医护学院)女护士毛衣外套、实训服(医护学院)女口腔医生帽)进行抽样检查, 发现主要存在以下问题:</p> <p>a. 园林实训服(化生学院)存在外漏缝份未包缝, 轻缺陷;</p> <p>b. 实训服(医护学院)短袖医生服男装有污渍 3 处, 长度分别为 1.5cm, 1.4cm, 1.2cm, 重缺陷。</p> <p>c. 实训服(医护学院)女护士冬服有污渍 2 处, 长度分别为 1.5cm, 1.2cm, 重缺陷;</p> <p>d. 实训服(医护学院)女护士冬裤有污渍 5 处, 长度分别为 3cm, 2.0cm, 1.4cm, 0.3cm, 0.6cm, 重缺陷;</p> <p>并按抽样方案要求, 对学生实训服冬装(经济)、长袖 T 恤衫(管理学院)、高分子冬装服(化生学院)、实训服(医护学院)女护士毛衣外套)进行抽样检测, 检测结果以检测报告为准。</p>		

# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT194018006

第 3 页 共 38 页

	<p>根据现场抽检评价, 结合本项目抽检方案, 现场抽检评价得分为 55 分。</p> <p>(2) 实验室抽样检测结果:</p> <p>结合现场抽检方案所述检测依据及方法进行实验室项目的抽样和检测, 最终检测数据和结果见检测报告。</p> <p>主要存在以下不符合:</p> <p>学生实训服冬装(经济)检测结果: 纤维成分为“100%腈纶”, 与招标文件、合同要求“65%羊毛、35%棉”不符合。</p> <p>实训服(医护学院)女护士毛衣外套检测结果: 纤维成分为“84.6%腈纶, 15.4%聚酯纤维”, 与招标文件、合同要求“棉65%, 涤35%”不符合。</p> <p>根据检测结果, 结合本项目抽检方案, 实验室抽样检测评价得分为 16.7 分</p> <p>(3) 项目履约抽检结果评价以现场抽检结果和实验室抽样检测结果两者综合得分为最终得分, 并依此作相应等级评价。</p> <p>根据现场抽检评价及实验室抽样检测评价, 结合本项目抽检方案, 抽检评价总分为 71.7 分, 抽检结果评价等级为: 中。</p> <p>具体检测结果详见政府采购项目抽检单。</p> <p style="text-align: right;">抽检机构代表签字: </p> <p style="text-align: right;">2019 年 3 月 26 日</p>
--	--



# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT194018006

第 4 页 共 38 页

## 二、抽检明细

商务条款					
序号	代码	内容	要求	抽检结果	单项评价
1	b	按期交付	交货期: 签订合同且样板最终确认后 60 天 (日历日); 内货地点: 深圳市南山区西丽湖深职院经济学院、管理学院、化生学院、医护学院。 详见招、投标文件及采购合同	符合要求	符合
2	b	规格、数量	详见招、投标文件及采购合同	符合要求	符合
技术条款 (采购文件、标准文件技术要求)					
序号	货物名称	代码	内容	抽检结果	单项评价
1	学生实训服冬装 (经济)	c	外观质量	符合要求	符合
2	长袖 T 恤衫 (管理学院)	c	外观质量	符合要求	符合
3	高分子冬装服 (化生学院)	c	外观质量	符合要求	符合
4	高分子夏装服 (化生学院)	c	外观质量	符合要求	符合
5	园林实训服 (化生学院)	c	外观质量	轻缺陷	符合
6	实训服 (医护学院) 短袖医生服男装	c	外观质量	重缺陷	不符合
7	实训服 (医护学院) 女护士冬服	c	外观质量	重缺陷	不符合
8	实训服 (医护学院) 女护士冬裤	c	外观质量	重缺陷	不符合
9	实训服 (医护学院) 女护士毛衣外套	c	外观质量	符合要求	符合
10	实训服 (医护学院) 女口腔医生帽	c	外观质量	符合要求	符合

# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号：WT194018006

第 5 页 共 38 页

技术条款（采购文件、标准文件技术要求）					
序号	货物名称	代码	内容	抽检结果	单项评价
1	学生实训服冬装（经济）	a	耐水色牢度（级） 技术要求：GB18401-2010 C类	符合要求	符合
		a	耐汗渍色牢度（级） 技术要求：GB18401-2010 C类	符合要求	符合
		a	耐干摩擦色牢度（级） 技术要求：GB18401-2010 C类	符合要求	符合
		a	甲醛含量(mg/kg) 技术要求：GB18401-2010 C类	符合要求	符合
		a	pH 值 技术要求：GB18401-2010 C类	符合要求	符合
		a	可分解致癌芳香胺染料(mg/kg) 技术要求：GB18401-2010 C类	符合要求	符合
		b	纤维成分（%） 合同要求：65%羊毛、35%棉	不符合要求	不符合
2	长袖T恤衫（管理学院）	a	耐水色牢度（级） 技术要求：GB18401-2010 B类	符合要求	符合
		a	耐汗渍色牢度（级） 技术要求：GB18401-2010 B类	符合要求	符合
		a	耐干摩擦色牢度（级） 技术要求：GB18401-2010 B类	符合要求	符合
		a	甲醛含量(mg/kg) 技术要求：GB18401-2010 B类	符合要求	符合
		a	pH 值 技术要求：GB18401-2010 B类	符合要求	符合
		a	可分解致癌芳香胺染料(mg/kg) 技术要求：GB18401-2010 B类	符合要求	符合
		b	纤维成分（%） 合同要求：96%长绒棉，4%氨纶涤纶	符合要求	符合

# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT194018006

第 6 页 共 38 页

3	高分子冬装服(化生学院)	a	耐水色牢度(级) 技术要求: GB18401-2010 C类	符合要求	符合
		a	耐汗渍色牢度(级) 技术要求: GB18401-2010 C类	符合要求	符合
		a	耐干摩擦色牢度(级) 技术要求: GB18401-2010 C类	符合要求	符合
		a	甲醛含量(mg/kg) 技术要求: GB18401-2010 C类	符合要求	符合
		a	pH值 技术要求: GB18401-2010 C类	符合要求	符合
		a	可分解致癌芳香胺染料(mg/kg) 技术要求: GB18401-2010 C类	符合要求	符合
		b	纤维成分(%) 合同要求: 纯棉	符合要求	符合
4	实训服(医护学院) 女护士毛衣外套	a	耐水色牢度(级) 技术要求: GB18401-2010 C类	符合要求	符合
		a	耐汗渍色牢度(级) 技术要求: GB18401-2010 C类	符合要求	符合
		a	耐干摩擦色牢度(级) 技术要求: GB18401-2010 C类	符合要求	符合
		a	甲醛含量(mg/kg) 技术要求: GB18401-2010 C类	符合要求	符合
		a	pH值 技术要求: GB18401-2010 C类	符合要求	符合
		a	可分解致癌芳香胺染料(mg/kg) 技术要求: GB18401-2010 C类	符合要求	符合
		b	纤维成分(%) 合同要求: 棉 65%, 涤 35%	不符合要求	不符合

# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT194018006

第 7 页 共 38 页


注 1: 评价条款分为极重要条款、重要条款、一般条款三类, 分别以代码 a、b、c 表示。

注 2: 耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度等项目, 部分产品履约供应商投标响应情况高于国家强制标准 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》相关要求。如抽检结果符合投标响应情况, 则该项目得分; 如抽检结果不符合投标响应情况, 但符合国家强制标准相关要求, 则该项目不得分; 如抽检结果不符合国家强制标准相关要求, 则直接判定该产品不符合, 该产品实验室部分总分为 0 分。

评价分:

评价等级:     优         良         中         差

抽检机构代表签字:



2019 年 3 月 26 日



# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号：WT194018006

第 8 页 共 38 页

样品名称：学生实训服冬装（经济）

(FZ/T73018-2012)

测试项目	标准要求	实测结果	单项结论
一. 外观质量			符合
(一) 缝迹伸长率(%)	链缝 $\geq 30$	35	
(二). 领圈拉开尺寸 (cm)	成人： $\geq 30$	37	
(三). 外观疵点评等	一等品： 4.4.5条规定	符合	



# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT194018006

第 9 页 共 38 页

样品名称: 长袖 T 恤衫 (管理学院)

(FZ/T73020-2012)

测试项目	标准要求	实测结果	单项结论
一. 外观			符合
(一). 表面疵点评等规定	合格品要求:		
1. 色差	4.4.4条规定	4-5级	
2. 纹路歪斜(条格产品)/%	4.4.4条规定	不适用	
3. 缝纫曲折高低	4.4.4条规定	符合	
4. 缝纫油污线	4.4.4条规定	无	
5. 止口反吐	4.4.4条规定	无	
6. 熨烫变黄、变色、水渍亮光、变质	4.4.4条规定	无	
7. 缝纫不平服	4.4.4条规定	无	
8. 拉链不平服、不顺直	4.4.4条规定	不适用	
9. 丢工、错工、缺件、破损性疵点	4.4.4条规定	无	
10. 其他疵点	按GB/T8878表面疵点评等规定	符合	
(二). 缝制规定	加固部位: 合肩处、裤裆叉子合缝处、缝迹边缘。加固方法: 采用四线或五线包缝机缝制、双针绷缝、打回针、打套结或加辅料。三线包缝机缝边宽度不低于0.3cm, 四线不低于0.4cm, 五线不低于0.6cm, 缝制产品时使用强力、缩率、色泽与面料相适应的缝纫线。装饰线除外。产品领型端正, 门襟平直, 拉链滑顺, 熨烫平整, 线头修清, 无杂物。	符合	

# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT194018006

第 10 页 共 38 页

样品名称: 高分子冬装服(化生学院)

(FZ/T81007-2012)

测试项目	标准要求	实测结果	单项结论
一、外观			符合
(一). 原材料			
1. 面料	3.3.1条规定	符合	
2. 里料	3.3.2条规定	不适用	
3. 辅料	3.3.3条规定	符合	
(二). 经纬纱向	后身、袖子的允斜程度不大于3%, 前身底边不倒翘。裤子的允斜程度 不大于3%	符合	
(三). 对条对格 (cm)	3.5条规定	不适用	
(四). 拼接	3.6条规定	符合	
(五) 色差	3.7条规定	4-5级	
(六) 外观疵点 (cm)	3.8条规定	符合	
(七) 缝制			
1. 针距密度			
a. 明暗线 (针/3cm)	细线 $\geq 12$ 粗线 $\geq 9$	12 ——	
b. 包缝线 (针/3cm)	$\geq 9$	12	
c. 手工针 (针/3cm)	$\geq 7$	c—d不适用	
d. 三角针 (针/3cm)	$\geq 5$		
e. 锁眼 (针/cm)	细线 $\geq 12$ 粗线 $\geq 9$	—— 11	
f. 钉扣 (线/眼)	细线 $\geq 8$ 粗线 $\geq 6$	—— 7	
2. 缝制	各部位缝制平服, 线路顺直、整齐、 牢固, 针迹均匀, 上下线松紧适宜, 无跳钱、断线, 起止针处及袋口须 回针缉牢。	符合	

# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT194018006

第 11 页 共 38 页

测试项目	标准要求	实测结果	单项结论
(八) 整烫	<p>领子平服, 不反翘, 领子部位明线不允许有接线</p> <p>绱袖圆顺, 前后基本一致; 袋与袋盖方正、圆顺; 袋口两端应打结</p> <p>滚条、压条要平服、宽窄一致</p> <p>外露缝份须包缝, 各部位缝份不小于 0.8cm, 领、袋、门襟、止口等特殊部位除外</p> <p>锁眼定位准确, 大小适宜, 扣与眼对位, 整齐牢固。眼位不偏斜, 锁眼针迹美观、整齐、平服</p> <p>钉扣牢固, 扣脚高低适宜, 线结不外露。钉扣不得钉在单层布上(装饰扣除外), 缠脚高度与扣眼厚度相适宜, 缠绕三次以上(装饰扣不缠绕), 收线打结须结实完整</p> <p>扣与扣眼上下要对位。四合扣牢固, 上下要对位, 吻合适度, 无变形或过紧现象</p> <p>绱门襟拉链平服, 左右高低一致</p> <p>对称部位基本一致</p> <p>领子部位不允许跳针。其余部位 30cm 内不得有连续跳针或两处及以上单跳针。链式线迹不允许跳针</p> <p>裤后裆缝用双道线链式线缝合。</p> <p>各部位熨烫平服、整洁, 无烫黄、水渍及亮光</p> <p>覆粘合衬部位不允许有脱胶、渗胶、起皱、起泡、沾胶</p>	符合	

# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号：WT194018006

第 12 页 共 38 页

测试项目	标准要求	实测结果	单项结论
二、钮扣、拉链及附件	采用适合于所用面料的钮扣、拉链及其他附件，钮扣表面光洁、无缺损，附件应无残疵、无尖锐点和锐利边缘。拉链啮合良好、光滑流畅	符合	符合



# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT194018006

第 13 页 共 38 页

样品名称: 高分子夏装服(化生学院)

(FZ/T81007-2012)

测试项目	标准要求	实测结果	单项结论
一、外观			符合
(一). 原材料			
1. 面料	3.3.1条规定	符合	
2. 里料	3.3.2条规定	不适用	
3. 辅料	3.3.3条规定	符合	
(二). 经纬纱向	后身、袖子的允斜程度不大于3%, 前身底边不倒翘。裤子的允斜程度 不大于3%	符合	
(三). 对条对格 (cm)	3.5条规定	不适用	
(四). 拼接	3.6条规定	符合	
(五) 色差	3.7条规定	4-5级	
(六) 外观疵点 (cm)	3.8条规定	符合	
(七) 缝制			
1. 针距密度			
a. 明暗线 (针/3cm)	细线 $\geq 12$ 粗线 $\geq 9$	12 ——	
b. 包缝线 (针/3cm)	$\geq 9$	b—f不适用	
c. 手工针 (针/3cm)	$\geq 7$		
d. 三角针 (针/3cm)	$\geq 5$		
e. 锁眼 (针/cm)	细线 $\geq 12$ 粗线 $\geq 9$		
f. 钉扣 (线/眼)	细线 $\geq 8$ 粗线 $\geq 6$		
2. 缝制	各部位缝制平服, 线路顺直、整齐、 牢固, 针迹均匀, 上下线松紧适宜, 无跳钱、断线, 起止针处及袋口须 回针缉牢。	符合	

# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT194018006

第 14 页 共 38 页

测试项目	标准要求	实测结果	单项结论
(八) 整烫	<p>领子平服，不反翘，领子部位明线不允许有接线</p> <p>绱袖圆顺，前后基本一致；袋与袋盖方正、圆顺；袋口两端应打结</p> <p>滚条、压条要平服、宽窄一致</p> <p>外露缝份须包缝，各部位缝份不小于 0.8cm，领、袋、门襟、止口等特殊部位除外</p> <p>锁眼定位准确，大小适宜，扣与眼对位，整齐牢固。眼位不偏斜，锁眼针迹美观、整齐、平服</p> <p>钉扣牢固，扣脚高低适宜，线结不外露。钉扣不得钉在单层布上（装饰扣除外），缠脚高度与扣眼厚度相适宜，缠绕三次以上（装饰扣不缠绕），收线打结须结实完整</p> <p>扣与扣眼上下要对位。四合扣牢固，上下要对位，吻合适度，无变形或过紧现象</p> <p>绱门襟拉链平服，左右高低一致</p> <p>对称部位基本一致</p> <p>领子部位不允许跳针。其余部位 30cm 内不得有连续跳针或两处及以上单跳针。链式线迹不允许跳针</p> <p>裤后裆缝用双道线链式线缝合。</p> <p>各部位熨烫平服、整洁，无烫黄、水渍及亮光</p> <p>覆粘合衬部位不允许有脱胶、渗胶、起皱、起泡、沾胶</p>	符合	

# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号：WT194018006

第 15 页 共 38 页

测试项目	标准要求	实测结果	单项结论
二、钮扣、拉链及附件	采用适合于所用面料的钮扣、拉链及其他附件，钮扣表面光洁、无缺损，附件应无残疵、无尖锐点和锐利边缘。拉链啮合良好、光滑流畅	符合	符合

# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT194018006

第 16 页 共 38 页

样品名称: 园林实训服(化生学院)

(FZ/T81007-2012)

测试项目	标准要求	实测结果	单项结论
一、外观			符合
(一). 原材料			
1. 面料	3.3.1条规定	符合	
2. 里料	3.3.2条规定	符合	
3. 辅料	3.3.3条规定	符合	
(二). 经纬纱向	后身、袖子的允斜程度不大于3%, 前身底边不倒翘。裤子的允斜程度 不大于3%	符合	
(三). 对条对格 (cm)	3.5条规定	不适用	
(四). 拼接	3.6条规定	符合	
(五) 色差	3.7条规定	4-5级	
(六) 外观疵点 (cm)	3.8条规定	符合	
(七) 缝制			
1. 针距密度			
a. 明暗线 (针/3cm)	细线 $\geq 12$ 粗线 $\geq 9$	12 ——	
b. 包缝线 (针/3cm)	$\geq 9$	b—f不适用	
c. 手工针 (针/3cm)	$\geq 7$		
d. 三角针 (针/3cm)	$\geq 5$		
e. 锁眼 (针/cm)	细线 $\geq 12$ 粗线 $\geq 9$		
f. 钉扣 (线/眼)	细线 $\geq 8$ 粗线 $\geq 6$		
2. 缝制	各部位缝制平服, 线路顺直、整齐、 牢固, 针迹均匀, 上下线松紧适宜, 无跳钱、断线, 起止针处及袋口须 回针缉牢。	底边外露缝份未包缝(轻缺陷), 其余符 合	



# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT194018006

第 17 页 共 38 页

测试项目	标准要求	实测结果	单项结论
(八)整烫	<p>领子平服, 不反翘, 领子部位明线不允许有接线</p> <p>绱袖圆顺, 前后基本一致; 袋与袋盖方正、圆顺; 袋口两端应打结</p> <p>滚条、压条要平服、宽窄一致</p> <p>外露缝份须包缝, 各部位缝份不小于 0.8cm, 领、袋、门襟、止口等特殊部位除外</p> <p>锁眼定位准确, 大小适宜, 扣与眼对位, 整齐牢固。眼位不偏斜, 锁眼针迹美观、整齐、平服</p> <p>钉扣牢固, 扣脚高低适宜, 线结不外露。钉扣不得钉在单层布上(装饰扣除外), 缠脚高度与扣眼厚度相适宜, 缠绕三次以上(装饰扣不缠绕), 收线打结须结实完整</p> <p>扣与扣眼上下要对位。四合扣牢固, 上下要对位, 吻合适度, 无变形或过紧现象</p> <p>绱门襟拉链平服, 左右高低一致</p> <p>对称部位基本一致</p> <p>领子部位不允许跳针。其余部位 30cm 内不得有连续跳针或两处及以上单跳针。链式线迹不允许跳针</p> <p>裤后裆缝用双道线链式线缝合。</p> <p>各部位熨烫平服、整洁, 无烫黄、水渍及亮光</p> <p>覆粘合衬部位不允许有脱胶、渗胶、起皱、起泡、沾胶</p>	符合	

# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT194018006

第 18 页 共 38 页

测试项目	标准要求	实测结果	单项结论
二、钮扣、拉链及附件	采用适合于所用面料的钮扣、拉链及其他附件, 钮扣表面光洁、无缺损, 附件应无残疵、无尖锐点和锐利边缘。拉链啮合良好、光滑流畅	符合	符合

# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT194018006

第 19 页 共 38 页

样品名称: 实训服(医护学院)短袖医生服男装

(FZ/T81007-2012)

测试项目	标准要求	实测结果	单项结论
一、外观			不符合
(一). 原材料			
1. 面料	3.3.1条规定	符合	
2. 里料	3.3.2条规定	不适用	
3. 辅料	3.3.3条规定	符合	
(二). 经纬纱向	后身、袖子的允斜程度不大于3%, 前身底边不倒翘。裤子的允斜程度 不大于3%	符合	
(三). 对条对格 (cm)	3.5条规定	不适用	
(四). 拼接	3.6条规定	符合	
(五) 色差	3.7条规定	4-5级	
(六) 外观疵点 (cm)	3.8条规定	有污渍3处, 长度分别为1.5cm、1.4cm、 1.2cm (重缺陷)	
(七) 缝制			
1. 针距密度			
a. 明暗线 (针/3cm)	细线 $\geq 12$ 粗线 $\geq 9$	10 (轻缺陷) ——	
b. 包缝线 (针/3cm)	$\geq 9$	9	
c. 手工针 (针/3cm)	$\geq 7$	c—d不适用	
d. 三角针 (针/3cm)	$\geq 5$		
e. 锁眼 (针/cm)	细线 $\geq 12$ 粗线 $\geq 9$	—— 9	
f. 钉扣 (线/眼)	细线 $\geq 8$ 粗线 $\geq 6$	—— 6	
2. 缝制	各部位缝制平服, 线路顺直、整齐、 牢固, 针迹均匀, 上下线松紧适宜, 无跳钱、断线, 起止针处及袋口须 回针缉牢。	符合	

# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT194018006

第 20 页 共 38 页

测试项目	标准要求	实测结果	单项结论
(八) 整烫	<p>领子平服, 不反翘, 领子部位明线不允许有接线</p> <p>绱袖圆顺, 前后基本一致; 袋与袋盖方正、圆顺; 袋口两端应打结</p> <p>滚条、压条要平服、宽窄一致</p> <p>外露缝份须包缝, 各部位缝份不小于 0.8cm, 领、袋、门襟、止口等特殊部位除外</p> <p>锁眼定位准确, 大小适宜, 扣与眼对位, 整齐牢固。眼位不偏斜, 锁眼针迹美观、整齐、平服</p> <p>钉扣牢固, 扣脚高低适宜, 线结不外露。钉扣不得钉在单层布上(装饰扣除外), 缠脚高度与扣眼厚度相适宜, 缠绕三次以上(装饰扣不缠绕), 收线打结须结实完整</p> <p>扣与扣眼上下要对位。四合扣牢固, 上下要对位, 吻合适度, 无变形或过紧现象</p> <p>绱门襟拉链平服, 左右高低一致</p> <p>对称部位基本一致</p> <p>领子部位不允许跳针。其余部位 30cm 内不得有连续跳针或两处及以上单跳针。链式线迹不允许跳针</p> <p>裤后裆缝用双道线链式线缝合。</p> <p>各部位熨烫平服、整洁, 无烫黄、水渍及亮光</p> <p>覆粘合衬部位不允许有脱胶、渗胶、起皱、起泡、沾胶</p>	符合	



# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号：WT194018006

第 21 页 共 38 页

测试项目	标准要求	实测结果	单项结论
二、钮扣、拉链及附件	采用适合于所用面料的钮扣、拉链及其他附件，钮扣表面光洁、无缺损，附件应无残疵、无尖锐点和锐利边缘。拉链啮合良好、光滑流畅	符合	符合

# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT194018006

第 22 页 共 38 页

样品名称: 实训服(医护学院)女护士冬服

(FZ/T81007-2012)

测试项目	标准要求	实测结果	单项结论
一、外观			不符合
(一). 原材料			
1. 面料	3.3.1条规定	符合	
2. 里料	3.3.2条规定	不适用	
3. 辅料	3.3.3条规定	符合	
(二). 经纬纱向	后身、袖子的允斜程度不大于3%, 前身底边不倒翘。裤子的允斜程度 不大于3%	符合	
(三). 对条对格 (cm)	3.5条规定	不适用	
(四). 拼接	3.6条规定	符合	
(五) 色差	3.7条规定	4-5级	
(六) 外观疵点 (cm)	3.8条规定	有污渍2处, 长度分别为1.5cm、1.2cm (重缺陷)	
(七) 缝制			
1. 针距密度			
a. 明暗线 (针/3cm)	细线 $\geq 12$ 粗线 $\geq 9$	12 ——	
b. 包缝线 (针/3cm)	$\geq 9$	b—f不适用	
c. 手工针 (针/3cm)	$\geq 7$		
d. 三角针 (针/3cm)	$\geq 5$		
e. 锁眼 (针/cm)	细线 $\geq 12$ 粗线 $\geq 9$		
f. 钉扣 (线/眼)	细线 $\geq 8$ 粗线 $\geq 6$		
2. 缝制	各部位缝制平服, 线路顺直、整齐、 牢固, 针迹均匀, 上下线松紧适宜, 无跳线、断线, 起止针处及袋口须 回针缉牢。	符合	

# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT194018006

第 23 页 共 38 页

测试项目	标准要求	实测结果	单项结论
(八) 整烫	<p>领子平服, 不反翘, 领子部位明线不允许有接线</p> <p>绱袖圆顺, 前后基本一致; 袋与袋盖方正、圆顺; 袋口两端应打结</p> <p>滚条、压条要平服、宽窄一致</p> <p>外露缝份须包缝, 各部位缝份不小于 0.8cm, 领、袋、门襟、止口等特殊部位除外</p> <p>锁眼定位准确, 大小适宜, 扣与眼对位, 整齐牢固。眼位不偏斜, 锁眼针迹美观、整齐、平服</p> <p>钉扣牢固, 扣脚高低适宜, 线结不外露。钉扣不得钉在单层布上 (装饰扣除外), 缠脚高度与扣眼厚度相适宜, 缠绕三次以上 (装饰扣不缠绕), 收线打结须结实完整</p> <p>扣与扣眼上下要对位。四合扣牢固, 上下要对位, 吻合适度, 无变形或过紧现象</p> <p>绱门襟拉链平服, 左右高低一致</p> <p>对称部位基本一致</p> <p>领子部位不允许跳针。其余部位 30cm 内不得有连续跳针或两处及以上单跳针。链式线迹不允许跳针</p> <p>裤后裆缝用双道线链式线缝合。</p> <p>各部位熨烫平服、整洁, 无烫黄、水渍及亮光</p> <p>覆粘合衬部位不允许有脱胶、渗胶、起皱、起泡、沾胶</p>	符合	

# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT194018006

第 24 页 共 38 页

测试项目	标准要求	实测结果	单项结论
二、钮扣、拉链及附件	采用适合于所用面料的钮扣、拉链及其他附件, 钮扣表面光洁、无缺损, 附件应无残疵、无尖锐点和锐利边缘。拉链啮合良好、光滑流畅	符合	符合



# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT194018006

第 25 页 共 38 页

样品名称: 实训服(医护学院)女护士冬裤

(FZ/T81007-2012)

测试项目	标准要求	实测结果	单项结论
一、外观			不符合
(一). 原材料			
1. 面料	3.3.1条规定	符合	
2. 里料	3.3.2条规定	不适用	
3. 辅料	3.3.3条规定	符合	
(二). 经纬纱向	后身、袖子的允斜程度不大于3%, 前身底边不倒翘。裤子的允斜程度 不大于3%	符合	
(三). 对条对格 (cm)	3.5条规定	不适用	
(四). 拼接	3.6条规定	符合	
(五) 色差	3.7条规定	4-5级	
(六) 外观疵点 (cm)	3.8条规定	有污渍5处, 长度分别为3cm、2.0cm、 1.4cm、0.3cm、0.6cm (重缺陷)	
(七) 缝制			
1. 针距密度			
a. 明暗线 (针/3cm)	细线 $\geq 12$ 粗线 $\geq 9$	12 ——	
b. 包缝线 (针/3cm)	$\geq 9$	b—f不适用	
c. 手工针 (针/3cm)	$\geq 7$		
d. 三角针 (针/3cm)	$\geq 5$		
e. 锁眼 (针/cm)	细线 $\geq 12$ 粗线 $\geq 9$		
f. 钉扣 (线/眼)	细线 $\geq 8$ 粗线 $\geq 6$		
2. 缝制	各部位缝制平服, 线路顺直、整齐、 牢固, 针迹均匀, 上下线松紧适宜, 无跳钱、断线, 起止针处及袋口须 回针缉牢。	符合	

# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT194018006

第 26 页 共 38 页

测试项目	标准要求	实测结果	单项结论
(八) 整烫	<p>领子平服, 不反翘, 领子部位明线不允许有接线</p> <p>绱袖圆顺, 前后基本一致; 袋与袋盖方正、圆顺; 袋口两端应打结</p> <p>滚条、压条要平服、宽窄一致</p> <p>外露缝份须包缝, 各部位缝份不小于 0.8cm, 领、袋、门襟、止口等特殊部位除外</p> <p>锁眼定位准确, 大小适宜, 扣与眼对位, 整齐牢固。眼位不偏斜, 锁眼针迹美观、整齐、平服</p> <p>钉扣牢固, 扣脚高低适宜, 线结不外露。钉扣不得钉在单层布上(装饰扣除外), 缠脚高度与扣眼厚度相适宜, 缠绕三次以上(装饰扣不缠绕), 收线打结须结实完整</p> <p>扣与扣眼上下要对位。四合扣牢固, 上下要对位, 吻合适度, 无变形或过紧现象</p> <p>绱门襟拉链平服, 左右高低一致</p> <p>对称部位基本一致</p> <p>领子部位不允许跳针。其余部位 30cm 内不得有连续跳针或两处及以上单跳针。链式线迹不允许跳针</p> <p>裤后裆缝用双道线链式线缝合。</p> <p>各部位熨烫平服、整洁, 无烫黄、水渍及亮光</p> <p>覆粘合衬部位不允许有脱胶、渗胶、起皱、起泡、沾胶</p>	符合	

# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT194018006

第 27 页 共 38 页

测试项目	标准要求	实测结果	单项结论
二、钮扣、拉链及附件	采用适合于所用面料的钮扣、拉链及其他附件, 钮扣表面光洁、无缺损, 附件应无残疵、无尖锐点和锐利边缘。拉链啮合良好、光滑流畅	符合	符合

# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT194018006

第 28 页 共 38 页

样品名称: 实训服(医护学院)女护士毛衣外套

(FZ/T73018-2012)

测试项目	标准要求	实测结果	单项结论
一. 外观质量			符合
(一) 缝迹伸长率(%)	链缝 $\geq 30$	32	
(二). 领圈拉开尺寸 (cm)	成人: $\geq 30$ 中童: $\geq 28$ 小童: $\geq 26$ 一等品:	不适用	
(三). 外观疵点评等	4. 4. 5条规定	符合	



# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT194018006

第 29 页 共 38 页

样品名称: 实训服 (医护学院) 女口腔医生帽

(FZ/T82002-2016)

测试项目	标准要求	实测结果	单项结论
一. 外观质量			符合
(一) 原材料	3.3条规定	符合	
(二) 外观			
1. 色差	3.4.1条规定	4-5级	
2. 其他	3.4.2条规定~3.4.3条规定, 3.4.5条规定~3.4.24条规定	符合	
3. 针距密度 (针/3cm)			
a. 明暗线	$\geq 12$	12	
b. 包缝线	$\geq 9$	——	

# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT194018006

第 30 页 共 38 页

样品名称: 学生实训服冬装 (经济)

检验项目	方法标准	标准要求	实测结果	单项结论
1. 染色牢度(级) (GB 18401-2010)		C类		符合
耐水	GB/T5713-2013	$\geq 3$	4	
变色		$\geq 3$	-棉 4-5	
沾色		$\geq 3$	-腈纶 4-5	
耐汗渍	GB/T3922-2013	$\geq 3$	耐碱 耐酸	
变色		$\geq 3$	4 4	
沾色		$\geq 3$	-棉 4-5 4-5	
			-腈纶 4-5 4-5	
耐干摩擦	GB/T3920-2008	$\geq 3$	4-5	
2. 甲醛含量(mg/kg) (GB 18401-2010)	GB/T2912.1-2009	C类: $\leq 300$	未检出 (方法检出限为20)	符合
3. pH值 (GB 18401-2010)	GB/T7573-2009	C类: 4.0~9.0	6.3 (萃取介质: 氯化钾溶液)	符合
4. 纤维成分	FZ/T01057-2007	合同要求: 65%羊毛 35%棉	100%腈纶	不符合
5. 可分解致癌芳香胺染料 (GB 18401-2010)	GB/T17592-2011	禁用 (限量值 $\leq 20\text{mg/kg}$ )	见附表	符合

# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT194018006

第 31 页 共 38 页

样品名称: 长袖 T 恤衫 (管理学院)

检 验 项 目	方 法 标 准	标 准 要 求	实 测 结 果	单 项 结 论
1. 染色牢度(级) (GB 18401-2010)		B类		符合
耐水	GB/T5713-2013			
变色		≥3	4	
沾色		≥3	-棉 4-5 -羊毛 4-5	
耐汗渍	GB/T3922-2013		耐碱 耐酸	
变色		≥3	4 4	
沾色		≥3	-棉 4-5 4-5 -羊毛 4-5 4-5	
耐干摩擦	GB/T3920-2008	≥3	4-5	
2. 甲醛含量(mg/kg) (GB 18401-2010)	GB/T2912.1-2009	B类: ≤75	含贴衬部位: 未检出 (方法检出限为20)	符合
3. pH值 (GB 18401-2010)	GB/T7573-2009	B类: 4.0~8.5	6.7 (萃取介质: 氯化钾溶液)	符合
4. 纤维成分	FZ/T01057-2007 GB/T2910-2009	合同要求: 96%长绒棉 4%氨纶涤纶	96.3%棉 3.7%氨纶 (结合公定回潮率计算)	符合
5. 可分解致癌芳香胺染料 (GB 18401-2010)	GB/T17592-2011	禁用 (限量值≤20mg/kg)	见附表	符合

# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT194018006

第 32 页 共 38 页

样品名称: 高分子冬装服 (化生学院)

检验项目	方法标准	标准要求	实测结果	单项结论
1. 染色牢度(级) (GB 18401-2010)		C类		符合
耐水	GB/T5713-2013	$\geq 3$	4	
变色		$\geq 3$	-棉 4-5	
沾色		$\geq 3$	-羊毛 4-5	
耐汗渍	GB/T3922-2013	$\geq 3$	耐碱 耐酸	
变色		$\geq 3$	4 4	
沾色		$\geq 3$	-棉 4-5 4-5	
			-羊毛 4-5 4-5	
耐干摩擦	GB/T3920-2008	$\geq 3$	经向 纬向	
			4-5 4-5	
2. 甲醛含量(mg/kg) (GB 18401-2010)	GB/T2912.1-2009	C类: $\leq 300$	含贴衬部位: 未检出 (方法检出限为20)	符合
3. pH值 (GB 18401-2010)	GB/T7573-2009	C类: 4.0~9.0	7.5 (萃取介质: 氯化钾溶液)	符合
4. 纤维成分	FZ/T01057-2007	合同要求: 纯棉	100%棉	符合
5. 可分解致癌芳香胺染料 (GB 18401-2010)	GB/T17592-2011	禁用 (限量值 $\leq 20\text{mg/kg}$ )	见附表	符合



# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT194018006

第 33 页 共 38 页

样品名称: 实训服 (医护学院) 女护士毛衣外套

检验项目	方法标准	标准要求	实测结果	单项结论
1. 染色牢度(级) (GB 18401-2010)		C类		符合
耐水	GB/T5713-2013			
变色		≥3	4	
沾色		≥3	- 聚酯 4-5 - 腈纶 4-5	
耐汗渍	GB/T3922-2013		耐碱 耐酸	
变色		≥3	4 4	
沾色		≥3	- 聚酯 4-5 4-5 - 腈纶 4-5 4-5	
耐干摩擦	GB/T3920-2008	≥3	4-5	
2. 甲醛含量(mg/kg) (GB 18401-2010)	GB/T2912.1-2009	C类: ≤300	未检出 (方法检出限为20)	符合
3. pH值 (GB 18401-2010)	GB/T7573-2009	C类: 4.0~9.0	6.1 (萃取介质: 氯化钾溶液)	符合
4. 纤维成分	FZ/T01057-2007 GB/T2910-2009	合同要求: 65%棉 35%涤	84.6%腈纶 15.4%聚酯纤维 (结合公定回潮率计算)	不符合
5. 可分解致癌芳香胺染料 (GB 18401-2010)	GB/T17592-2011	禁用 (限量值≤20mg/kg)	见附表	符合

# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT194018006

第 34 页 共 38 页

附表:

附录C 致癌芳香胺清单:

编号	化学文摘编号	中文名称	实测结果			
			学生实训服冬装(经济)	长袖T恤衫(管理学院)	高分子冬装服(化生学院)	实训服(医护学院)女护士毛衣外套
1	92-67-1	4-氨基联苯	N	N	N	N
2	92-87-5	联苯胺	N	N	N	N
3	95-69-2	4-氯-邻甲苯胺	N	N	N	N
4	91-59-8	2-萘胺	N	N	N	N
5	97-56-3	邻氨基偶氮甲苯	N	N	N	N
6	99-55-8	5-硝基-邻甲苯胺	N	N	N	N
7	106-47-8	对氯苯胺	N	N	N	N
8	615-05-4	2,4-二氨基苯甲醚	N	N	N	N
9	101-77-9	4,4'-二氨基二苯甲烷	N	N	N	N
10	91-94-1	3,3'-二氯联苯胺	N	N	N	N
11	119-90-4	3,3'-二甲氧基联苯胺	N	N	N	N
12	119-93-7	3,3'-二甲基联苯胺	N	N	N	N
13	838-88-0	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	N	N	N	N
14	120-71-8	2-甲氧基-5-甲基苯胺	N	N	N	N
15	101-14-4	4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	N	N	N	N
16	101-80-4	4,4'-二氨基二苯醚	N	N	N	N
17	139-65-1	4,4'-二氨基二苯硫醚	N	N	N	N
18	95-53-4	邻甲苯胺	N	N	N	N
19	95-80-7	2,4-二氨基甲苯	N	N	N	N
20	137-17-7	2,4,5,-三甲基苯胺	N	N	N	N
21	90-04-0	邻氨基苯甲醚	N	N	N	N
22	60-09-3	4-氨基偶氮苯	N	N	N	N
23	95-68-1	2,4-二甲基苯胺	N	N	N	N
24	87-62-7	2,6-二甲基苯胺	N	N	N	N

N=未检出(测定结果低于5mg/kg为未检出)

\*=检出项目

# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT194018006

第 35 页 共 38 页

## 三、抽检照片

抽样:1 高分子冬装服 (化生学院)



抽样:2 实训服 (医护学院) 女护士毛衣外套



抽样:3 长袖T恤衫 (管理学院)



抽样:4 学生实训服冬装 (经济)





# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号：WT194018006

第 36 页 共 38 页

高分子冬装服（化生学院）：



高分子夏装服（化生学院）：



实训服（医护学院）短袖医生服男装：



实训服（医护学院）女护士冬服：




# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT194018006

第 37 页 共 38 页


实训服 (医护学院) 女护士冬裤:



实训服 (医护学院) 女护士毛衣外套:



实训服 (医护学院) 女口腔医生帽:



学生实训服冬装 (经济):



园林实训服 (化生学院):



长袖T恤衫 (管理学院):





# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT194018006


第 38 页 共 38 页

疵点图片:

疵点 1:



疵点 2:



疵点 3:



八里河街道

以下空白